



SBR GUMILEMEZEK SBR RUBBER SHEETS

Általános felhasználású gumilemez SBR alapanyagból, mely felhasználható rezgéscsillapításra, tömítések, járőfelületek készítésére -25°C – +70°C között. Rendelhető betét nélküli és szövetbetétes, sima vagy szövetlenyomatos kivitelben, 1–50mm vastagságban.

Rubber sheets for general use from SBR material. Can be used within -25°C – +70°C temperature range and suitable for vibration damping, for creating sealings and walking surfaces. Can be ordered with or without ply and with smooth or cloth-impression surface, in 1–50mm thickness.

SBR GUMILEMEZ – SIMA, BETÉT NÉLKÜLI SBR RUBBER SHEET – SMOOTH, WITHOUT PLY



Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	180%
Kialakítás Construction	Mindkét oldala sima, betét nélküli Smooth on both sides, without ply	Fajsúly Density	1,6gr/cm ³
Szín Color	Fekete / Fehér Black / White	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményesség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE gumilemezre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE rubber sheets.

Cikkszám Code			Vastagság Thickness	Szélesség Width	Kiszerezés Quantity
DTE Fekete / Black	BOG Fekete / Black	BOG Fehér / White	(mm)	(m)	
63.001.007	63.001.008	63.001.006	1	1,2	10
63.150.001	62.200.001	62.200.002	1,5	1,2	10
63.002.021	63.002.022	63.002.020	2	1,2	10
63.003.041	63.003.042	63.003.040	3	1,2	10
63.004.066	63.004.069	63.004.065	4	1,2	10
63.005.089	63.005.092	63.005.088	5	1,2	10
63.006.106	63.006.109	63.006.105	6	1,2	10
63.008.121	63.008.124	63.008.120	8	1,2	10
63.010.136	63.010.139	63.010.135	10	1,2	10
63.012.141	62.200.003	-	12	1,2	2
63.015.142	62.200.004	-	15	1,2	2
63.020.143	-	-	20	1,2	2
63.025.145	-	-	25	1,2	2

SBR GUMILEMEZ – SIMA, SZÖVETBETÉTES
SBR RUBBER SHEET – SMOOTH, WITH PLYS

Anyag Material	SBR	Nyúlás Elongation	180%
Kialakítás Construction	Mindkét oldala sima, szövetbetétes Smooth on both sides, with plies	Fajsúly Density	1,6gr/cm ³
Szín Color	Fekete Black	Szakítószilárdság Tensile strength	3MPa
Keményiség Hardness	65 Shore A ± 5°	Hőállóság Working temperature	-25°C – +70°C

*A fenti adatok a DTE gumilemezekre vonatkoznak.
*The above information is valid for DTE rubber sheets.

Cikkszám Code		Vastagság Thickness	Szélesség Width	Szövetbetétek száma Number of plies	Kiszerezés Quantity
DTE	BOG	(mm)	(m)		(m)
63.002.024	63.002.025	2	1,2	1	10
63.003.046	63.003.047	3	1,2	1	10
63.003.175	62.200.005	3	1,2	2	10
63.004.263	62.200.006	4	1,2	1	10
63.004.067	63.004.068	4	1,2	2	10
63.005.264	62.200.007	5	1,2	1	10
63.005.090	63.005.091	5	1,2	2	10
63.005.171	-	5	1,2	3	10
63.006.107	63.006.108	6	1,2	2	10
63.008.122	63.008.123	8	1,2	2	10
63.008.172	-	8	1,2	3	10
63.010.137	63.010.138	10	1,2	2	10
63.010.173	-	10	1,2	3	10
63.012.158	62.200.008	12	1,2	2	2
63.015.159	62.200.009	15	1,2	2	2
63.015.174	-	15	1,2	3	2
63.020.144	-	20	1,2	2	2
63.025.160	-	25	1,2	2	2
63.030.166	-	30	1,2	2	1
63.050.296	-	50	1,2	3	1